

Skladový sortiment pro:

Tyče kruhové, tažené

dle EN AW-2024.T3 [AlCu4Mg1]; EN 573-3; EN 754-1,-2,-3

Slitina	Stav mechanických vlastností	Průměr [mm]	Teoretická váha [kg/m]	Tol. prům. [mm]	Pevnost v tahu Rm min. [MPa]	Mez kluzu Rp 0,2 min. [MPa]	Tažnost min. [%]	Tažnost A50 mm min. [%]	HB – typická hodnota	Svažitelnost
2024	T3	6	0,079	0/-0,08	425	310	10	8	120	ne
2024	T3	8	0,141	0/-0,09	425	310	10	8	120	ne
2024	T3	10	0,220	0/-0,09	425	310	10	8	120	ne

Délky tyčí 3000 mm.

