

Skladový sortiment pro:

Plechý protiskluzové, vzor QUINTET

dle EN AW-5754.H114 [AlMg3]; EN 573-3; EN 1386

Slitina	Stav mechanických vlastností	Tloušťka [mm]	Teoretická váha [kg/m ²]	Výška vzoru [mm]	Mez pevnosti v tahu R _m min. [MPa]	Mez kluzu R _p 0,2 min. [MPa]	Tažnost A5 [%]	Svařitelnost
5754	H114	1,50	4,95	1,0+0/-0,5	190-260	80	8	ano
5754	H114	2,00	6,30	1,5+0,4/-0,6	190-260	80	10	ano
5754	H114	2,50	7,65	1,5+0,4/-0,6	190-260	80	10	ano
5754	H114	3,00	9,00	1,5+0,4/-0,6	190-260	80	12	ano
5754	H114	4,00	11,70	1,5+0,4/-0,6	190-260	80	12	ano
5754	H114	5,00	14,40	1,5+0,4/-0,6	190-260	80	12	ano
5754	H114	6,00	17,10	1,5+0,4/-0,6	190-260	80	14	ano
5754	H114	8,00	22,50	1,5+0,4/-0,6	190-260	80	14	ano

Formáty plechů: 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000 mm

